广 东 有 色 金 属 学 报

2 0 0 2 年 9 月 JOURNAL OF GUANGDONG NON-FERROUS METALS

文章编号:1003—7837(2002)Dissipated Metals Special—0066—04

氢化物发生—原子荧光光谱法 测定锌精矿中的锗

覃 祚 明

(广西柳州华锡集团来宾冶炼厂质检站,广西来宾 546115)

摘 要:采用硝酸溶解样品,磷酸冒烟赶尽硝酸,于磷酸溶液介质中,在不分离基体锌的情况下,采 用氢化物发生—原子荧光光谱法测定锌精矿中的锗.本方法检出限达 0.46 µg/L,精密度 2.21%, 回收率大于 94%操作简便,结果稳定.

关键词:氢化物;原子荧光光谱法;锌精矿;锗

锗是一种稀散金属元素,在各种锌精矿中的含量不同,约为十万分之几. 在湿法炼锌的工艺中,如果锗含量高则会影响冶炼过程.目前测定锌精矿中的锗大多数采用分光光度法,但这种方法干扰多,操作繁琐,而有的方法采用有机溶剂萃取,结果的重现性不好.本文采用氢化物发生—原子荧光光谱法测定锗.

1 试验部分

1.1 仪器与主要试剂

瑞利 AF—610A 原子荧光光谱仪(瑞利分析仪器公司) ,锗高强度空心主阴极灯 .

磷酸溶液($\varphi = 25\%$)流脉溶液(w = 5%), 锌标准溶液($\rho = 10$ g/L).

锗标准储备液 称取 1.0000 g 高纯锗于烧杯中,加数滴 H₂O₂、数滴氨水及少量水,于沸水 浴中溶解,冷却后移入 1000 mL 容量瓶中,以水定容,混匀.此溶液含锗 1 g/L.

锗标准应用液:吸取标准锗储备液(1 g/L),用 $\varphi = 1\%$ 磷酸溶液逐级稀释成含锗 0.5 mg/L.

硼氢化钾溶液 称取 1.0 g KOH ,溶于 200 mL 蒸馏水中 ,溶解后加入 10.0 g 硼氢化钾继 续溶解 ,用水稀释至 500 mL. 该溶液含 KBH₄ 20 g/L. 该溶液现用现配.

1.2 仪器测定条件

PMT 电压 290 V ,KBH₄ 溶液 w = 1.5% ,灯电流 70mA ,采用峰面积读数 ,原子化高度 7 mm 积分时间 12 s ,氩气流量 700 mL/min ,延时时间 1s ,原子化温度为室温 ,采用断续流动方 式进样 ,用标准曲线法测量 ,进样体积为 1 mL ,用 $\varphi = 20\%$ 磷酸载流 ,注入泵转速 80 r/min.

1.3 试验方法

1.3.1 标准溶液的制备

分别移取 0,1.0,2.0,4.0,8.0 mL 锗标准应用液于一组 50 mL 的容量瓶中,并分别加入 锌标准溶液 10 mL、硫脲溶液 2 mL、磷酸 12.5 mL,以水定容,摇匀,放置 30 min 后测定.此标 准溶液中锗的质量浓度分别为 0,10.0,20.0,40.0,80.0 µg/L.

1.3.2 样品溶液的制备及测定

称取 0.2 g 试样于 200 mL 烧杯中,用少量水润湿,加入 5 mL 硝酸加热溶解样品,并于低温处蒸干,冷却后加入 5 mL 磷酸,继续加热至冒白烟取下,稍冷,加入 5 mL 水温热溶解盐类,再补加 8 mL 磷酸,冷却后移入 50 mL 容量瓶中,加入 2 mL 硫脲溶液,用水定容,摇匀,30 min 后干过滤,滤液与标准溶液系列在相同条件下测定,同时做空白.

2 结果与讨论

2.1 仪器的工作方式与流量参数

仪器的工作方式与流量参数对整个测定过程影响很大.采用断续流动进样方式,与间断法 相比,发生氢化物时的液相干扰少得多,与连续流动注射方式相比,具有更高的精密度和灵敏 度,所消耗的样品和试剂更少.经试验,本方法仪器最佳泵速为80 r/min.

2.2 样品处理

本方法采用硝酸溶解样品,而不用王水,因为锗的氯化物容易挥发损失.通过加磷酸冒烟 赶去多余的硝酸,一方面因为过多的硝酸在测定溶液中会起抑制作用,荧光强度也不稳定;另 一方面在最后的测定中用磷酸溶液作为介质,并且载流也用磷酸溶液,这是因为磷酸有利于锗 的氢化物发生.

2.3 酸度的影响

磷酸酸度对测定样品有一定影响 图 1 表明 随着磷酸体积分数 q(H_3PO_4)增大 ,荧光强度 增强 ,但当 q(H_3PO_4)达到 25%~30%时 ,荧光强度基本趋于平缓.增大酸度有利于氢化物发 生 ,也可降低一些干扰元素的影响 ,但酸度过大时测定的背景值也会增加^[1].本试验选择 q(H_3PO_4)=25%的磷酸溶液作为测定介质.

2.4 KBH₄的影响

用呈碱性的硼氢化钾作还原剂,可使溶液保持稳定.在一组2g/LKOH溶液中,分别加入不同量的硼氢化钾来测定样品,结果见图2.图2表明,在 u(KBH₄)为0.5%~3%的范围内,随着硼氢化钾质量分数的增大,荧光强度增强,但当硼氢化钾质量分数减小时,氩氢火焰也减小,火焰发射及荧光散射引起的噪声随之减小,使信噪比得到改善.但如果硼氢化钾质量分数太低,则反应慢,还原不完全,火焰小,荧光信号弱,灵敏度低,精密度差;如果硼氢化钾质量分数太大,则背景值也大,而且容易引起液相干扰²¹,消耗的药品也多.经综合考虑,选择 u (KBH₄)=2%的硼氢化钾溶液为宜.

2.5 基体及共存元素的干扰

锌是能生成挥发氢化物的元素之一,对测定元素存在着基体干扰,但锌的酸溶液与硼氢化 钾形成的挥发性物质发生效率极低^[3].通过在锗标准溶液中加入不同含量的锌进行测定,证 明锌对锗的测定有影响.通过在标准溶液中加入与试样近似等量的锌,可以抵消基体锌对测定 锗的影响⁷⁵更整整要共存元素铁、铅、铜、镉、砷、锑、铋等在含量高时也存着对测定的影响.交叉 试验表明,含量在0.8 g/L以下的铁,含量在32 mg/L以下的锡、砷、铅、锑、镉、铋、铜,含量在100 mg/L以下的硅,含量在8 mg/L以下的银、铟、铝、钙、镁、镍、钴、汞、铊,几乎对测定锗不干扰.在溶液中加入硫脲对铜、铁、砷等元素有良好的还原络合掩蔽作用,可消除这些主要共存元素对测定的轻微的影响.



图 1 磷酸酸度与荧光强度的关系





Fig.2 The relation between KBH₄ concentration and fluorescence intensity

2.6 检出限、精密度和回收率

使用仪器的设定程序,把仪器调至测量最佳条件,将空白溶液和 80 µg/L 的砷标准溶液交 替连续测定 26 次,仪器按照标准偏差的 3 倍自动计算,得出检出限为 0.46 µg/L.

按照试验方法对同一样品平行测定 11 次, 锗的测定 RSD 为 2.21%.

按照试验方法溶解多份试样,加入不同量的锗,测定其回收率,结果见表1,由表1可知, 本法回收率大于94%.

	Table 1 R	ecovery of san	nple analysis	
样品名称	测定值/ μg	加入量/ _{µg}	测定总量/ μg	回收率/%
锌精矿−1	2.1	2	4.0	95.0
锌精矿 −1	2.1	3	5.0	96.7
锌精矿 −1	2.1	4	6.2	102.5
锌精矿 −2	3.6	3	55.5	96.7
锌精矿 −2	3.6	4	7.5	97.5
锌精矿 -2	3.6	5	8.3	94.0

表	1	样	品	分材	沂	回	收	率

2.7 对比测定

以同一样品,用不同的分析方法测定,测得锌精矿中的锗含量见表2.

•••••				
公托士注	测定结果 <i>w</i> /%			
ᇧᇭᇧᆇ	1号样品	2号样品		
原子荧光光谱法	0.00086	0.0020		
苯芴酮光度法	0.00072	0.0021		
苯基荧光酮光度法	0.0010	0.0024		

表 2 不同方法测定结果比较

 Table 2
 Comparison of the results of different determination methods

3 结 论

用氢化物发生—原子荧光光谱法测定锌精矿中的锗,其它杂质元素基本上不干扰测定,而 基体锌的干扰可通过在标准溶液中加入近似等量的锌予以消除.本法操作简便,测定快速.回 收率大于 94% 精密度为 2.21% 检出限 0.46 µg/L.

参考文献:

[1]郭小伟,郭旭明. 原子荧光分析方法[M]. 南京:南京大学出版社 2000.

[2]张遴,卢玉琦,杨光.氢化物发生—原子荧光光谱法测定铅锭中的砷锑铋[J].理化检验-化学分册, 2000,36(1).

[3]郭小伟,郭玉明.光谱学与光谱分析:第15卷第3分册[M]南京:南京大学出版社,1999.

Determination of germanium in zinc concentrate by hydrides generation – atomic fluorescence spectrometry

QIN Zuo-ming

(Quality Inspection Station of Laibin Smelting Plant of Hua Tin Group in Liuzhou Guangxi, Laibin 546115, China)

Abstract : Nitric acid was used to dissolve sample , and then followed by addition of phosphoric acid until smoke generate , so as to remove surplus nitric acid. At medium of phosphoric acid and under the condition of non – seperation of matrix zinc , the germanium from zinc concentrate was determined by hydrides generation – atomic fluorescence spectrometry. The method was characterized by the detection limit of 0.46 μ g/L , precision of 2.21% , recovery over 94% , simple operation and stable results.

Key words : hydrides ; atomic fluorescence spectrometry ; zinc concentrate ; germanium